

WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii



Domeniul de utilizare:

Masă de nivelare fină, stabilă, rapidă, pe bază de sulfat de calciu pentru egalizarea neuniformităților grosime strat de la 0 la 20 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, până la 40 mm, pentru pregătirea denivelărilor, nivelarea treptelor scăriilor, nivelarea racordurilor uşilor și pentru repararea deteriorărilor grave ale șapei, la interior. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060.

Raport de amestec:

ca. 5,0 l apă + 20 kg A 850

Agregat cu nisip de quarz:

până la 40 mm

Consum:

ca. 1,4 kg/m²/mm grosime strat

Grosime strat:

0-20 mm

Timp priză:

pedonabil și capacitatea de respăcluire după 30 de minute, se pot face montaje ulterioare, după 4 ore

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Sulfat de calciu

Timp prelucrare:

ca. 15 Min.

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CA-C30-F7

Informații pentru comandă:

05712 - 20,0 kg - palet: 42 bucăți

WAKOL A 885 Masă de șpaclu



Domeniul de utilizare:

Masă de egalizare pe bază de sulfat de calciu pentru egalizarea neuniformităților grosime strat de la 1 la 20 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, de până la 10 la 30 mm sub acoperiri elastice și textile, la interior. Se utilizează în special pe substraturi legate cu sulfat de calciu, elemente de căptușeală uscată, panouri pe bază de lemn, șape din asfalt mastic. Pot fi raclate. Pot fi pompate.

Raport de amestec:

ca. 5,25-5,5 l apă + 25 kg A 885

Consum:

ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

edonabil după 3 ore, in grosime de pana la 3 mm se pot face montaje ulterioare, după 24 ore; 3-10 mm pe mm timp de uscare de 24 de ore, de la testul CM de 11 mm (umiditate reziduală < 0,5 CM% sau 80% KRL)

Timp prelucrare:

ca. 20 Min.

Agregat cu nisip de quarz:

10-30 mm

Grosime strat:

1-20 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Sulfat de calciu

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CA-C25-F7

Informații pentru comandă:

507303 - 25,0 kg - palet: 40 bucăți

WAKOL S 25 Nisip de quarz



Domeniul de utilizare:

Nisip de cuarț spălat și uscat cu o granulație de 0,1-3,15 mm pentru întinderea compușilor de nivelare Wakol, a compușilor de umplere Wakol și a șapei subțiri Wakol.

Raport de amestec:

în funcție de produsul Wakol care urmează să fie întins

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, nu este sensibil la îngheț

Materie primă:

Nisip de cuarț

Informații pentru comandă:

506003 - 25,0 kg - palet: 40 bucăți

WAKOL PU 216 Adeziv de parchet



Domeniul de utilizare:

Adeziv poliuretanic, bicomponent, pentru montarea rezistentă la forfecare a parchetului mozaic -, industrial, parchet masiv, parchet stratificat cu lungime maxima si 10 mm parchet masiv, lamparchet, parchet retezat RE/WE pe absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL PU 216 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B5, B11, B13 sau B15

Timp de lucru:

ca. 70 minute

Consum:

ca. 750-1500 g/m²

Timp de intarire in recipient:

ca. 35-40 minute

Depozitare:

la minim +5°C, ferit de îngheț

Timp de aerisire:

nu

Materie primă:

Rasini poliuretanicice

Informații pentru comandă:

369005 - 7,0 kg componenta A - palet: 60 bucăți

368405 - 0,75 kg componenta B - palet: 60 bucăți; 5 cutii a cate 12 bucăți

369003 - 11,0 kg componenta A - palet: 44 bucăți

368413 - 1,19 kg componenta B - palet: 440 bucăți; 40 cutii a cate 11 bucăți

STRATURI SUPORT / SALTELE DE DECUPLARE / PLACI

WAKOL AR 115 Plasa armare sapa



Domeniul de utilizare:

Lână din fibră de sticlă pentru armarea maselor de nivelare autonivelante Wakol sau a șapelor subțiri pentru aplicarea pe substraturi fisurate și cu ușoare vibrații de până la max. 3 mm lățime a fisurilor, substraturi minerale vechi, substraturi din lemn, spargeri de șapă și substraturi mixte în zonele interioare.

Instalație:

pânze suprapuse

Consum:

in functie de dimensiunile incaperilor

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, nu este sensibil la îngheț

Materie primă:

Lână din fibră de sticlă

Informații pentru comandă:

595506 - Rola 100 m, 0,9 m latime - palet: 24 bucăți

WAKOL AR 116 Plasa armare



Domeniul de utilizare:

Fire de fibră de sticlă stratificate pe un material neted purtător pentru utilizare pe fisuri și rosturi cu o lățime de până la max. 5 mm, în locul etanșării cu forță, a ruperilor de șapă și a substraturilor mixte în zonele interioare.

Instalație:

parțial în zonele afectate

Consum:

în funcție de zonele care urmează să fie renovate

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, nu este sensibil la îngheț

Materie primă:

Lână din fibră de sticlă

Informații pentru comandă:

595507 - Rola 45 m, 0,8 m latime - palet: 24 bucăți