

# WAKOL Z 635 Masse d'égalisation

## Information Technique

### Applications

Masse d'égalisation au ciment autolissante, à faible tension pour le ragréage (en couches de 1 à 10 mm d'épaisseur) de supports irréguliers sous

- Revêtements textiles
- Revêtements élastiques
- Revêtements de sols en liège
- Parquet (épaisseur minimale de 2 mm)

à l'intérieur.

### Propriétés spécifiques



1)



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)  
• emissionsarm  
• lösemittelarm

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- réduit en chromât d'après REACH
- convient à l'utilisation de chaises à roulettes à partir d'une épaisseur de couche de 1,5
- peut être appliquée au râteau
- auto-nivellante
- peut être pompée

1) Selon les critères de la GEV, appartient à la classe EMICODE EC1 PLUS : très faible émission

2) Labellisé avec « l'ange bleu » pour produits de pose à faible émission conformément à DE – UZ 113

3) Classe d'émission selon le droit français

4) Produits à base de ciment, à faible teneur en chromates

5) Correspond aux exigences de la Communauté Européenne

6) Convient aux sols avec chauffage intégré

7) Supporte les sièges à roulettes

### Caractéristiques techniques

Base de matières premières :

Ciment spécial / mélange de quartz avec additifs synthétiques spécifiques

Composition du matériau :

Ciments spéciaux

Charges minérales

Poudre de polymère pouvant être redispersée

	<b>Additifs</b>
Épaisseur d'application :	Non étalé de 1 à 10 mm
Quantité d'eau nécessaire :	env. 6,25 litre(s) d'eau + 25 kg WAKOL Z 635 Masse d'égalisation
Temps de mise en œuvre :	env. 25 minutes
Accessibilité :	après env. 2 heures
Prêt à encoller :	jusqu'à une épaisseur de 5 mm après 24 heures jusqu'à une épaisseur de 10 mm après 48 heures
Temps de stockage :	6 mois; Stocker dans un endroit frais et sec. Fermer hermétiquement les sacs entamés et utiliser les restes le plus rapidement possible
Température de stockage :	insensible au gel
Classification selon EN 13813:	CT-C30-F7

#### Application et consommation<sup>8)</sup>

Spatule env. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

8) La consommation dépend de la structure de la surface et de la capacité d'absorption du support.

## Supports

Le sol et les conditions climatiques ambiantes doivent être conformes aux fiches d'information et aux normes applicables. Les supports doivent être réguliers, secs en permanence, durs, sans fissures, salissures et substances empêchant le collage. Retirer les couches de séparation par des mesures mécaniques appropriées.

Pour les chapes en ciment, chapes à base de sulfate de calcium, béton et autres supports absorbants, appliquer le WAKOL D 3004 Primaire concentré, dilué à l'eau au rapport 1:2 ou le WAKOL D 3003 Primaire à dispersion. Respecter les temps de séchage des primaires.

Les nouvelles chapes d'asphalte coulé correctement sablées et conformes aux normes en vigueur ne nécessitent pas l'application d'un primaire. Appliquer le WAKOL D 3004 Primaire concentré, dilué à l'eau au rapport 1:1 ou le WAKOL D 3003 Primaire à dispersion sur les chapes d'asphalte coulé usées et mal sablées (conformément à la norme).

## Mise en œuvre

Mélanger le produit WAKOLZ 635 Masse d'égalisation dans un récipient propre avec env. 6,25 l d'eau claire et froide, en évitant les grumeaux. Vitesse max. du mélange. 600 tr/min.

Appliquer uniformément la masse mélangée avec une raclette, une lisseuse ou une spatule sur le support selon l'épaisseur de couche souhaitée. Avant le début des travaux de lissage, vérifier qu'une bordure de taille suffisante est présente.

Protéger la couche de ragréage lors du séchage contre les rayonnements directs du soleil et les courants d'air.

## Protection du travail et de l'environnement

Conserver hors de portée des enfants. Porter des gants de protection robustes et étanches, des lunettes de protection et un pantalon long ! Assurer une bonne aération pendant la pose et le séchage! Ne pas manger, boire et fumer pendant la pose du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Éviter tout contact prolongé du produit de pose avec la peau. Les parties touchées doivent être immédiatement rincées abondamment à l'eau. Plus un produit de pose reste longtemps sur la peau, plus le risque de lésions graves de la peau est important. En cas de contact du produit de pose avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Nettoyer les outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les cours d'eau ou dans le sous-sol. Éloigner les enfants des produits fraîchement posés !

Conditions de stockage : conserver au frais et au sec. Les sacs entamés doivent immédiatement être fermés hermétiquement.

Informations pour les allergiques au +49 (0)6331/8001-311.

## Élimination

Ne recycler que les récipients entièrement vidés. Une fois séchés, les restes de matériau peuvent être jetés dans les ordures ménagères.

## Consignes importantes

Ne pas utiliser à des températures de sol inférieures à +15 °C ni à des températures ambiantes inférieures à +18 °C, le taux d'humidité de l'air intérieur devant de préférence se situer entre 40 % et 65 % et ne pas dépasser 75 %. Toutes les indications sont valables à une température d'env. 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 50 %.

Par temps froid, mettre à l'avance tous les produits de pose dans une pièce chauffée pour la mise à température.

Sur les supports non absorbants, respecter une épaisseur minimale de couche de 2 mm.

Pour les travaux de lissage avec une épaisseur de plus de 5 mm sur supports sensibles à l'humidité, comme les chapes en sulfate de calcium ou les plaques de plâtre armé de fibres, appliquer un primaire de résine réactive Wakol. Lire la fiche technique correspondante.

L'épaisseur admissible sur l'asphalte coulé est de 5 mm, pour les épaisseurs supérieures, utiliser la WAKOL A 830 Masse d'égalisation.

Utiliser uniquement la WAKOL Z 610 Masse d'égalisation, pauvre en poussière, WAKOL Z 615 Masse d'égalisation, pauvre en poussière, WAKOL Z 625 Masse d'égalisation, WAKOL Z 630 Masse d'égalisation ou WAKOL A 830 Masse d'égalisation avec le WAKOL AR 114 Fibres d'armature pour des lissages sur des supports en bois bien vissés ou collés au support.

Ne pas poncer la masse de lissage avant la pose du parquet afin d'assurer une adhérence optimale.

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Avec cette information technique du 05.07.2024, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.