

WAKOL KB 189 Nastro adesivo per battiscopa, 90 mm

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Nastro biadesivo con supporto in garza per l'incollaggio di

- Strisce in caucciù, linoleum o rivestimenti in tessuto
- Pavimentazioni come copertura pareti
- Zoccolo con gola in caucciù o linoleum prefabbricato
- battiscopa morbidi (fino a 100 mm)

in ambienti interni.

Caratteristiche particolari



1)



2)

- elevata resistenza all'invecchiamento
- elevata resistenza ai plastificanti
- Per piani di posa strutturati fino a un massimo di 1,5 mm di dimensione della grana

1) Secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissima emissione

2) Classe di emissione secondo il diritto francese

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Poliacrilati, tessuto reticolato, carta
Dimensioni:	50 m lungo, 90 mm largo
Spessore:	0,38 mm
Durata di stoccaggio:	12 mesi
Temperatura di stoccaggio:	non sensibile al gelo

Piani di posa

Il piano di posa deve soddisfare i requisiti delle norme e delle schede tecniche applicabili. I massetti di sottofondo devono essere piani, solidi, esenti da crepe, impurità e sostanze antiadesive.

WAKOL KB 189 Nastro adesivo per battiscopa, 90 mm applicabile su intonaco solido e liscio, intonaco abrasivo (struttura max. 1,5 mm di dimensioni della grana), muratura, metallo (non trattato), mano di vernice ben fissata, carta da parati ben fissata (in caso di dubbio, rimuovere all'altezza del nastro adesivo), piano di posa in legno, calcestruzzo e gesso o stucco oltre che piastrelle accuratamente pulite.

Pretrattare piani di posa polverosi e leggermente sabbiati con WAKOL D 3003 Primer in dispersione o WAKOL D 3004 Primer concentrato in rapporto 1:2 con acqua. Rispettare i tempi di asciugatura prescritti per i vari piani di posa.

Istruzioni d'uso

Consentire ai materiali di acclimatarsi a sufficienza prima di iniziare il lavoro. Applicare il nastro adesivo con il rullo applicatore o manualmente alla parete, al pavimento o al battiscopa. Sfilare la carta protettiva e premere il rivestimento o battiscopa, senza tendere eccessivamente. Premere con forza con il rullo applicatore, un martello per impiallacciatura o un martello di gomma (bianco).

Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto la temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza a +18 °C e umidità ambientale compresa tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di +20 °C e ad una umidità relativa del 50 %.

In caso di tensioni in corrispondenza delle estremità dei battiscopa, utilizzare in aggiunta chiodi in acciaio o morsetti.

In condizioni climatiche fredde acclimatare per tempo tutti i materiali di posa in un ambiente riscaldato.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 25.06.2024, sostituisce ogni precedente versione.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl