

WAKOL D 3270 Spalt Tex

Informații tehnice

Domeniul de utilizare


Adeziv sub formă de dispersie conform DIN EN ISO 22636 cu "fermoar încorporat" pentru montare

- Pardoseli textile cu parte posterioară dublă și din latex expandat din textil cardat, sintetice
- Mochetă Fabromont Kugelgarn®

pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

La îndepărtarea ulterioară a stratului, adezivul se despică sub formă de fermoar sub acțiunea unei forțe reduse. Straturile pot fi înlăturate ușor și fără resturi.

Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- cu efect de fermoar

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Caracterul B polonez pentru produsul din domeniul construcțiilor în conformitate cu EN 14259
- 6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie de acrilat
Timp de ventilație:	aproximativ 5 - 10 minute în funcție de zămții șpaclului, suport și strat
Timpul de așezare în interior:	aproximativ 15 minute
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii

Modul de aplicare și consumul⁸⁾

TKB B1	250 - 300 g/m ²	Pardoseli textile cu parte posterioară dublă și din latex expandat din textil cardat, sintetice
TKB B2	350 - 400 g/m ²	Pardoseli textile și din țesătură cu structură posterioară grosieră Mochetă Fabromont Kugelgarn®

8) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpäcluiți suporturile neabsorbante și denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpäcluit.

Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul în poziție de lucru și frecați bine. După un timp scurt, mai frecați o dată.

După caz, așezați greutatea pe marginile extrem de încăpățănate ale stratului până ce adezivul face priză.

Pentru înlăturare, tăiați stratul ieșit din uz și desprindeți-l simplu - adezivul se separă ca un fermoar. Tratați resturile de adeziv în modul obișnuit înainte de montarea unor covoare de pardoseală noi.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

În construcția navală se va utiliza numai cu într-o cantitate maximă de aplicare până la 400 g/m².

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice

drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 16.12.2024, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.