

WAKOL D 3270 SpaltTex

Технические Информации

Область применения


Дисперсионный клей по DIN EN ISO 22636 со специальными свойствами (по принципу «встроенной застежки-молнии»), облегчающими последующий демонтаж, для укладки

- Текстильные покрытия на войлочной, синтетической или латексовой основе
- Fabromont Kugelgarn®

на соответствующим образом подготовленные впитывающие основания во внутренних помещениях

При демонтаже покрытия клей рыврывается легко. Покрытия легко удаляются без остатка

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- эффект застежки -молнии

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Польская маркировка «В» для строительных материалов в соответствии с EN 14259
- 6) Подходит для полов с подогревом
- 7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Акрилатная дисперсия
Время выдержки:	примерно 5 - 10 минут в зависимости от мастерка, основания пола и покрытие
Время укладки:	примерно 15 минут
Чистящее средство:	вода, прежде чем клей высохнет
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Способ нанесения и расход ⁸⁾

TKB B1	250 - 300 г/м ²	Текстильные покрытия на войлочной, синтетической или латексовой основе
TKB B2	350 - 400 г/м ²	текстильные и тканые покрытия с грубой тыльной стороной Fabromont Kugelgarn®

8) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Не впитывающие и не ровные основания обработать с подходящими нивелирующими массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Обработка

Клей перед применением тщательно перемешать. Наносить на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя. При этом избыток клея следует избегать. По истечении указанного времени подсыхания уложить покрытие и тщательно притереть его. Через некоторое время произвести дополнительную притирку.

Сильно выступающие края покрытия при необходимости придавить весом до окончательного высыхания клея.

При демонтаже старое покрытие вырезать и просто отделить. Клей расслаивается в клеевом слое. Остатки клея перед укладкой нового покрытия обрабатывать как обычно.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

В кораблестроение применять только с максимальным расходом до 400 г/м².

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразию применяемых материалов

и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 16.12.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.