

# WAKOL KB 182 Клейкая лента для лестниц, 240 мм

## Технические Информации

### Область применения

Двусторонняя клейкая лента, армированная нитью, для склеивания

- Этапы формования каучука
- Покрытия с отдельно закрепленными профилями для лестничных маршей: каучуковые покрытия, однородные покрытия ПВХ/ХВ, линолеум толщиной до 2,5 мм

во внутренних помещениях

### Особые свойства



1)



2)

- высокая стойкость к старению
- высокая стойкость к пластификаторам

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов  
2) класс эмиссии по французскому законодательству

### Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиакрилаты, волокнистая ткань, бумага
Размеры:	50 м длиной, 240 мм шириной
Толщина:	0,23 мм
Срок хранения:	12 месяцев
Температура при хранении:	морозостойкий

### Основание

Основание должно соответствовать действующим нормам и спецификациям.  
Основание должно быть твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

WAKOL KB 182 Клейкая лента для лестниц, 240 мм может наноситься на деревянные поверхности, гладкие бетонные ступени или зашпаклеванные основания. Основания должны быть достаточно сухими и готовыми к нанесению покрытия.

На пылящие основания и основания с небольшим отслаиванием песка предварительно нанести WAKOL D 3003 Дисперсионная грунтовка или WAKOL D 3004 Концентрированная грунтовка, разбавленные водой 1:2. Выдерживать время сушки в зависимости от основания.

## Обработка

Перед выполнением работ материалы должны достаточно выстояться. Наклеить клейкую ленту поперек, начиная с подступенка. Натянуть через кромку первой ступени и прижать.

Приложить клейкую ленту к первой ступени лестницы в направлении от задней области к передней, снять защитную бумагу с уже нанесенной клейкой лентой в передней области ступени и наклеить ленты внахлест. Оклеить весь лестничный марш снизу вверх лентой «WAKOL KB 182 Клейкая лента для лестниц, 240 мм».

Начиная с кромки нижней ступени, снять примерно 10 см защитной бумаги, наложить покрытие и простучать его резиновым молотком (белым). Снять оставшуюся защитную бумагу со ступени лестницы и плотно прижать покрытие, например, ручным диспенсером (размоточным устройством) или кромковтирочным молотком. Затем снять защитную бумагу с подступенка и притереть покрытие, как уже было сделано ранее. Обрезать покрытие заподлицо с верхней ступенью лестницы.

Продолжать повторять ранее выполненные шаги и следовать инструкциям по укладке от изготовителя напольного покрытия.

## Важные указания

Применение при температуре основания не ниже +15°C и комнатной температуре +18°C и относительной влажности воздуха от 40 до 65% максимально 75%. Все указания относятся примерно к +20 °C и 50 % относительной влажности.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 12.07.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA  
Bionstraße 5  
CH-9015  
St. Gallen  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
A Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
www.lecol.nl