

# WAKOL L 1940 Spraylim

## Teknisk information

### Användningsområde

Lösningssmedelshaltigt, spårbart kontaktlim för trappläggning av

- Textilgolv, t.ex. tuftade mattor, vävda mattor och nålfiltsmattor
- linoleummattor
- gummigolv
- mjukmedelsfria golvlister

på absorberande och icke-absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

### Särskilda egenskaper

- Mycket kort luftningstid
- lång läggningstid

### Tekniska data

Basmaterial:	Syntetiskt gummi
Bestrykningsmetod:	sprejas på i tunna skikt på båda sidor
Luftningstid:	1-2 minuter
Läggningstid	4 timmar
Härddningstid:	ca. 24 - 48 timmar
Temperaturlåghet:	upp till 110 °C (kort tid)
Rengöringsmedel:	WAKOL RV 105 Neoprenförtunningsmedel
Förvaringstid:	12 månader i förslutna fat
Förvaringstemperatur:	inte under +5 °C eller över +50 °C, skydda mot direkt solljus

### Appliceringssätt och åtgång<sup>1)</sup>

Sprutmunstycke	160-180 ml/m <sup>2</sup> vid applicering på båda sidor	textilgolv Homogena och heterogena PVC-mattor i våder och golvplattor gummigolv mjukmedelsfria golvlister
----------------	---	--

1) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

## Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Ojäмна underlag och gjutasfalt ska bestyrkas med motsvarande Wakol-avjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

## Hantering

Håll sprutmunstycket på ca 5–8 cm avstånd och spreja limmet jämt på golvet och underlaget. Sprejstrålens styrka och riktning kan justeras med munstycket.

Lägg på golvet formnära och jämna ut det när limmet har avluftats helt (kontrollera med fingret). Tryck sedan fast det med gummihammare eller vals. Det går inte att korrigera i efterhand.

## Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumtemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Använd inte limmet på material som innehåller mjukmedel, såsom PVC-mattor eller dämpade vinylmattor.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Denna tekniska information per den 13.12.2024 ersätter alla föregående versioner.