

WAKOL Z 505 Mortar de reparatii - fin

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Mase pentru lucrări de reparații pentru

- Egalizare parțială fină
- Eliminarea urmelor de mistrie
- Compensarea diferențelor de nivel
- Renovarea de substraturi
- Șpäcluirea de trepte de scări
- Șpäcluirea de îmbinări de uși
- Umplerea de găuri, adâncituri și desprinderi

în zona interioară.

Proprietăți speciale



- fără cromat conform REACH
- adecvat pentru rolele de scaun începând cu o grosime a stratului de 1 mm
- sub parchet începând cu o grosime de 2 mm a stratului
- stabil
- extensibil la zero

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Produse cu conținut de ciment, fără cromat
- 4) Corespunde cerințelor Comunității Europene
- 5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Ciment special/amestec de cuarț cu adaosuri speciale de material plastic

Grosimea de aplicare:

0 până la 70 mm

Necesarul de apă:	aproximativ 0,33 litri de apă + 1 kg WAKOL Z 505 Mortar de reparatii - fin
Timpul de prelucrare:	ca. 5 Minuten
Posibilitatea de acces cu piciorul:	după aproximativ 30 minute
Capacitatea de respăcluire:	după aproximativ 10 minute
Timpul de obținere a stării pregătite pentru montare:	după aproximativ 30 minute 12 ore la montarea parchetului
Durata de depozitare:	12 luni; depozitare într-un loc răcoros și uscat
Clasificarea conform EN 13813:	CT-C20-F7

Modul de aplicare și consumul⁷⁾

Șpaclu aproximativ 1,15 kg/m²/mm

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Suporturile conform standardului și resturile de adeziv vechi, rezistente la apă nu necesită grunduire și pot fi respăcluite direct.

Prelucrare

Mortarul pentru reparații, fin WAKOL Z 505 se amestecă într-un recipient curat de malaxare cu aproximativ 0,33 l de apă curată, rece, de la rețeaua de alimentare, la fiecare kg de pulbere, cu evitarea formării de bulgări. Prelucrați imediat materialul. Aplicați uniform masa amestecată cu ajutorul mistriei sau mistriei de netezire, respectând grosimea dorită a stratului la nivelul substratului.

Dacă este necesară o șpăcluire suplimentară, este necesară acoperirea primului strat uscat cu concentratul de grund WAKOL D 3004, diluat în proporție de 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3003. După un timp de uscare de 10 minute, poate fi efectuată șpăcluirea suplimentară cu toate materialele de șpăcluit Wakol.

Feriți de expunerea directă la soare și curent de aer stratul de șpăcluire aflat în faza de formare a prizei.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %,

maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

Nu este permisă utilizarea pentru aplicarea de mase de șpaclu pe suprafețe.

Grosimea admisă a stratului pe asfalt turnat (IC10 și IC15) este de maximum 5 mm, pentru grosimi superioare ale stratului se va utiliza WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii.

Nu este permisă utilizarea la exterior și în zone expuse permanent la umiditate.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 15.06.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.