

WAKOL Z 515 Sapa de egalizare

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Șapă subțire pe bază de ciment, cu nivel foarte redus de tensionare, cu autonivelare, pentru compensarea diferențelor de nivel în grosimi ale stratului de 3 - 30 mm neîntins, de 50 mm întins sub

- Pardoseli textile
- straturi elastice
- Parchet (grosimea stratului de minimum 3 mm)

În zona interioară.

Proprietăți speciale



- adecvat pentru rolele de scaun începând cu o grosime a stratului de 3 mm
- foarte puțin tensionat
- pot fi pompate
- fără cromat conform REACH
- cu autonivelare

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Produse cu conținut de ciment, fără cromat
- 4) Corespunde cerințelor Comunității Europene
- 5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

lianți minerali, rășini sintetice

Grosimea de aplicare:

prelucrare neîntinsă până la 30 mm
prelucrare întinsă de 10 - 50 mm cu aproximativ
8 kg WAKOL S 25 Nisip de quarz, pentru
fiecare sac de WAKOL Z 515 Sapa de
egalizare

Necesarul de apă:	aproximativ 4,25 litri de apă + 25 kg WAKOL Z 515 Sapa de egalizare
Timpul de prelucrare:	aproximativ 25 min.
Posibilitatea de acces cu piciorul:	aproximativ 2 ore
Timpul de obținere a stării pregătite pentru montare:	după 24 ore în toate grosimile de strat
Durata de depozitare:	12 luni; depozitare într-un loc răcoros și uscat
EN 13818:2002:	CT-C35-F7

Modul de aplicare și consumul⁷⁾

Șpaclu sau racletă aproximativ 1,7 kg/m²/mm

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Șapele de ciment, șapele de sulfat de calciu, betonul și celelalte suporturi absorbante se vor grundui cu concentrat de grund WAKOL D 3004, diluat 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3003. Respectați timpii de uscare a grundurilor.

Șapele de asfalt turnat noi, presărate cu nisip, nu necesită grunduire. Grunduiți șapele de asfalt turnat folosite și necorespunzător presărate cu nisip (conform normei) cu concentrat de grund WAKOL D 3004, diluat 1:1 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3003.

Prelucrare

WAKOL Z 515 Sapa de egalizare se amestecă într-un recipient curat de malaxare cu aproximativ 4,25 l de apă curată, rece, de la rețeaua de alimentare, cu evitarea formării de bulgări. Turația malaxorului trebuie să fie de maximum 600 rot/min. Se aplică uniform pasta amestecată cu racleta cu știfturi, mistria sau mistria de netezire la grosimea dorită a stratului (minim 3 mm) pe substrat. Se recomandă suplimentar folosirea unui rulou cu țepi. Înainte de începerea lucrărilor de șpăcluire, verificați dacă este disponibilă o bandă laterală cu dimensiuni suficiente.

Feriți de expunerea directă la soare și curent de aer stratul de șpăcluire aflat în faza de formare a prizei.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %,

maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

În cazul lucrărilor de șpacluire cu o grosime a stratului de peste 5 mm pe suporturi sensibile la umiditate, de exemplu, șapă de sulfat de calciu sau plăci din fibrogips, grunduiți cu grund pe bază de rășină reactivă Wakol. Vă rugăm să utilizați o fișă de date corespunzătoare.

Grosimea admisă a stratului pe asfalt turnat (IC10 și IC15) este de maximum 10 mm în stare nediluată și de maximum 20 mm în stare diluată.

Pentru aplicarea de mase de șpaclu pe suporturi din lemn fixate prin înșurubare de substrat sau lipite este admisă utilizarea exclusivă a WAKOL Z 610 Sapa autonivelanta universală, fara praf, WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală, fara praf, WAKOL Z 625 Sapa autonivelanta universală, WAKOL Z 630 Sapa autonivelanta universală sau WAKOL A 830 Sapa autonivelanta universală în sistem cu WAKOL AR 114 Folie de armare.

WAKOL Z 515 Sapa de egalizare înainte de montarea parchetului nu este permisă șlefuirea, pentru a se obține o aderență optimă.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 31.08.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.