

# WAKOL AR 114 Folie de armare

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Fibre de sticlă rezistente la substanțe alcaline pentru armarea WAKOL Z 610 Sapa autonivelanta universală, fara praf, WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală, fara praf , WAKOL Z 625 Masă de egalizare, WAKOL Z 630 Masă de egalizare și WAKOL A 830 Masă de egalizare pentru reducerea formării de fisuri pe

- suporturi vechi, labile
- Dușumele din lemn
- Plăci din material lemnos
- Șape din elemente prefabricate

în zona interioară.

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Fibre de sticlă rezistente la substanțe alcaline
Raportul de amestec:	1 pungă (250 g) câte 25 kg material de șpăcluit
Durata de depozitare:	nelimitat

### Prelucrare

Amestecați mai întâi WAKOL Z 610 Sapa autonivelanta universală, fara praf, WAKOL Z 630 Masă de egalizare, WAKOL Z 625 Masă de egalizare, WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală, fara praf, sau WAKOL A 830 Masă de egalizare. Adăugați apoi 1 pungă WAKOL AR 114 Folie de armare per sac de material de șpăcluit și amestecați. Aplicați apoi materialul de șpăcluit armat cu fibre într-un strat cu grosimea de minim 3 mm cu mistria de netezire sau cu racleta cu știft/talpă.

Aerisirea materialului de șpăcluit este posibilă în modul obișnuit cu rola cu țepi.

### Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 15.11.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.