

WAKOL Z 610 Egalisatiemiddel, stofarm



Toepassingsgebied:

Stofarm, spanningsarm, cementgebonden egaliseermiddel voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 20 mm niet aangelengd, van 10 tot 30 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Ook voor intensief belaste vloeren en vanaf 2 mm laagdikte geschikt onder parket. Geschikt voor zware belastingen vanaf 3 mm laagdikte. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Geschikt voor direct gebruik in combinatie met een oppervlaktebehandeling. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 6,0-6,25 l water + 25 kg Z 610

Verbruik:

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 2 uur; tot 5 mm laagdikte verlijming mogelijk na 6 uur; tot 10 mm na 12 uur; tot 20 mm na 24 uur; tot 30 mm (met kwartszand) na 24 uur

Verwerkingstijd:

ca. 20 minuten

Puur:

1-20 mm

Met kwartszand:

10-30 mm

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Speciaal cement

CE Markering:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestelinformatie:

508112 | 38417 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 680 Project egalisatiemiddel, stofarm



Toepassingsgebied:

Stofarm, cementgebonden egaliseermiddel, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 10 mm onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 6,0 l water + 25 kg Z 680

Verbruik:

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na 3 uur, tot 3 mm laagdikte verlijming mogelijk na 24 uur; tot 5 mm na 48 uur; tot 10 mm na 72 uur

Verwerkingstijd:

ca. 25 minuten

Puur:

1-10 mm

Met kwartszand:

-

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Speciaal cement

CE Markering:

EN 13813:2002 CT-C25-F7

Bestelinformatie:

506912 | 38419 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL EP 219 Dekvloer bindmiddel



Toepassingsgebied:

Tweecomponenten-Epoxyhars bindmiddel i.c.m. WAKOL S 25 voor het creëren van Epoxyhars-dekvloeren voor het verbeteren en saneren van probleemplekken in de dekvloeren, niet zwevende dekvloeren (dikte van de dekvloer minimaal 15 mm), zwevende dekvloeren op scheidingslagen of isolatielagen (dikte van de dekvloer minmaal 25 mm) binnenshuis.

Mengverhouding:

3,2 kg WAKOL EP 219 met 25 kg WAKOL S 25

Verbruik:

ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte aangemaakte dekvloer

Uithardingstijd:

begaanbaar na 12 uur, verlijming /egaliseeren na ca. 24 uur

Verwerkingstijd:

ca. 60 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Epoxyharsen

CE Markering:

EN 13813:2002 SR-B2,0

Bestelinformatie:

3696/369702 | 45807 – 2,84 kg A + 0,36 kg B – pallet: 90 stuks

WAKOL D 3110 Modulaire vloerbedekking fixering



Toepassingsgebied:

Dispersiefixeerlijm voor het leggen van modulaire texti vloerbedekkingen, PVC-designvloerbedekkingen zonder verlijming en cushion-Vinyl vloerbedekkingen zonder meervoudig herstel op juist voorbereide zuigende en niet-zuigende ondergronden. Voor stroomgeleidende verlijming dient WAKOL D 3110 met stroomgeleidende WAKOL DL 352 Roetdispersie in de verhouding 4,4:1 te worden gemengd.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 80-120 g/m² met roller

Wachttijd:

ca. 20 minuten op zuigende ondergronden, ca. 35 minuten op nietzuigende ondergronden

Open tijd:

ca. 24 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

311003 | 35887 – 11,0 kg – pallet: 40 stuks



WAKOL DL 352 Roetdispersie



Toepassingsgebied:

Roetdispersie geschikt in combinatie met WAKOL D 3110 Modulaire vloerbedekking fixering voor het vervaardigen van een stroomgeleidende fixeerlijm of een zelfklevende bevestiging voor hiervoor geschikte modulaire texti vloerbedekking.

Opbrengen:

alleen in combinatie met WAKOL D 3110

Mengverhouding:

4,4 delen WAKOL D 3110 + 1 deel WAKOL DL 352

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Speciaal roet

Bestelinformatie:

450102 | 35644 – 5,0 kg – pallet: 60 stuks



WAKOL D 965 Dispersie fixeerlijm



Toepassingsgebied:

Dispersiefixeerlijm voor de slipremmende verlijming van zelfleggende tapijttegels met bitumen/ vilt-, PVC- of PUR rugzijde op zuigende en niet zuigende ondergronden.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 80-120 g/m²

Wachttijd:

ca. 15-45 minuten

Open tijd:

ca. 24 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Kunstharsdispersie

Bestelinformatie:

310203 | 37061 – 10,0 kg – pallet: 40 stuks



WAKOL RP 707 Project ontkoppelingsplaat, 7 mm



Toepassingsgebied:

Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:

volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):

afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 14 dB bij 10 mm parket

Opslag:

kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:

590977 | 45802 – 10 platen van 100 x 60 cm, 7 mm dikte
– pallet: 100 stuks; 10 dozen à 10 stuks



WAKOL KB 182 Plintband voor trappen, 240 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdig plakband met draadgaas voor verlijming van rubbervormtreden, vloerbedekkingen met apart bevestigde traprandprofielen: rubber, homogene PVC-/CVvloerbedekkingen en linoleum tot 2,5 mm binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595731 | 45800 – rol 50 m lengte, 240 mm breed, 0,23 mm dikte



WAKOL KB 189 Tape voor plinten, 90 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdig plakband met draadgaas voor verlijming van vloerbedekkingsstroken van rubber, linoleum of textielbekledingen, vloerbedekkingen als muurplint, geprefabriceerde rubber of linoleum holkeelplint en zachte plinten (tot 100 mm) binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595721 | 45801 – rol 50 m lengte, 90 mm breed, 0,38 mm dikte – pallet: 300 stuks; 60 dozen à 5 stuks



WAKOL RS 5950 Dekvloer kantenstrook, 100 mm



Toepassingsgebied:

Permanent elastische dekvloerrandstroken van polyethyleen met plakstroken voor dekvloerwerkzaamheden, WAKOL Z 560 Sneldrogende dekvloer, WAKOL Z 590 Lichtgewicht dekvloer en dekvloeren van WAKOL EP 219 Dekvloerbindmiddel met WAKOL S 25 Kwartszand binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyethyleen

Bestelinformatie:

595012 | 45799 – rol 15 m lengte, 100 mm breed, 8 mm dikte – pallet: 60 stuks; 12 dozen à 5 stuks

WAKOL RS 5925 Kantenstrook, 25 mm



Toepassingsgebied:

Zelfklevende, permanent elastische randstrook van polyethyleen voor egalisering bij middelgrote laagdiktes, waarborging van randafstand voor ontkoppelingsplaten en geventileerde houten onderconstructies binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyethyleen

Bestelinformatie:

592502 | 45797 – rol 25 m lengte, 25 mm breed, 5 mm dikte – pallet: 240 stuks; 12 dozen à 20 stuks
