

## WAKOL Z 680 Masă de șpaclu, scăzută de praf



### Domeniul de utilizare:

Compuși de compensare care generează un producere scăzută de praf, pe bază de ciment pentru egalizarea neuniformităților, grosime strat de la 1 la 10 mm, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Pot fi raclate. Pot fi pompate. Conținut redus de chrom cf REACH.

### Raport de amestec:

ca. 6,0 l apă + 25 kg Z 680

### Consum:

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime strat

### Timp priză:

pedonabil după 3 ore, în grosime de până la 3 mm se pot face montaje ulterioare, după 24 ore; până la 5 mm după 48 de ore; până la 10 mm după 72 de ore

### Timp prelucrare:

ca. 25 minute

### Grosime strat:

1-10 mm

### Agregat cu nisip de quarz:

-

### Depozitare:

în loc răcoros și uscat

### Materie primă:

Ciment special

### Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C25-F7

### Informații pentru comandă:

506912 | 38419 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți



## WAKOL EP 219 Liant de șapă



### Domeniul de utilizare:

Liant bicomponent pe bază de rășină epoxidică în sistem cu WAKOL S 25 Nisip de quarz pentru realizarea de șape între straturi cu rășină epoxidică pentru repararea și renovarea defectelor șapei, a șapelor lipite (grosime finală a șapei de cel puțin 15 mm), a șapelor pe un strat separator sau izolator (grosime finală a șapei de cel puțin 25 mm), la interior.

### Raport de amestec:

3,2 kg WAKOL EP 219 cu 25 kg WAKOL S 25

### Consum:

grosime de aproximativ 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm a stratului de șapă amestecată

### Timp priză:

circulabil după 12 ore, gata de acoperire/cu posibilitate de reșpăcluire după aproximativ 24 de ore

### Timp prelucrare:

ca. 60 minute

### Depozitare:

în loc răcoros și uscat

### Materie primă:

Rășină epoxidică

### Marcaj CE:

EN 13813:2002 SR-B2,0

### Informații pentru comandă:

3696/369702 | 45807 – 2,84 kg A + 0,36 kg B – palet: 90 bucăți



## WAKOL D 3110 Substanță de fixare a stratului modular



### Domeniul de utilizare:

Fixarea dispersiei pentru montarea pardoseli textile modulare, straturi cu design PVC cu autoșezare și straturi CV fără refixare repetată pe suporturi absorbante și neabsorbante în zona interioară și exterioară. Pentru montajul disipativ, se va amesteca WAKOL D 3110 cu dispersia WAKOL DL 352, în proporție de 4,4:1.

### Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

### Consum:

ca. 80-120 g/m<sup>2</sup> cu role

### Timp de aerisire:

aproximativ 20 minute pe suport absorbant, aproximativ 35 minute pe suport neabsorbant

### Timp de lucru:

ca. 24 ore

### Depozitare:

la minim +5°C, ferit de îngheț

### Materie primă:

Dispersie Acrylica

### Informații pentru comandă:

311003 | 35887 – 11,0 kg – palet: 40 bucăți



## WAKOL D 965 Adeziv fixator



**Domeniul de utilizare:**

Dispersie de fixare pentru montajul fixator al dalelor stabile de mocheta, cu dos din bitum-pasla, PVC- PUR, pe suprafete absorbante si neabsorbante.

**Aplicare:**

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

**Consum:**

ca. 80-120 g/m<sup>2</sup>

**Timp de aerisire:**

ca. 15-45 minute

**Timp de lucru:**

ca. 24 ore

**Depozitare:**

la minim +5°C, ferit de îngheț

**Materie primă:**

Rasina sintetica in dispersie

**Informații pentru comandă:**

310203 | 37061 – 10,0 kg – palet: 40 bucăți



## WAKOL KB 182 Bandă adezivă pentru scări, 240 mm



**Domeniul de utilizare:**

Bandă adezivă cu ambele părți adezive, cu țesătură din fibre pentru lipirea trepte formate din cauciuc, straturi cu profile pentru marginea scărilor fixate separat: straturi din cauciuc natural, straturi omogene cu PVC/CV, linoleum până la 2,5 mm, la interior.

**Depozitare:**

insensibil la îngheț

**Materie primă:**

Poliacrilat tesut

**Informații pentru comandă:**

595731 | 45800 – Rola 50 m, 240 mm latime, 0,23 mm grosime



## WAKOL KB 189 Bandă adezivă pentru socluri, 90 mm



**Domeniul de utilizare:**

Bandă adezivă cu ambele părți adezive, cu țesătură din fibre pentru lipirea benzi de acoperire din cauciuc, linoleum sau pardoseli textile, covoare de pardoseală ca bordură de perete, socluri prefabricate cu mulură concavă din cauciuc sau din linoleum și plinte moi (până la 100 mm), la interior.

**Depozitare:**

insensibil la îngheț

**Materie primă:**

Poliacrilat tesut

**Informații pentru comandă:**

595721 | 45801 – Rola 50 m, 90 mm latime, 0,38 mm grosime – palet: 300 bucăți; 60 cutii a cate 5 bucăți



## WAKOL RS 5950 Bandă perimetrală pentru șapă, 100 mm



**Domeniul de utilizare:**

Banda perimetrală a șapei cu elasticitate de lungă durată, din polietilenă, cu benzi adezive pentru lucrări de șapă, WAKOL Z 560 Șapă rapidă, WAKOL Z 590 Șapă ușoară și sape din WAKOL EP 219 Lianți de șapă cu WAKOL S 25 Nisip de quarz, la interior.

**Depozitare:**

insensibil la îngheț

**Materie primă:**

Polietilenă

**Informații pentru comandă:**

595012 | 45799 – Rola 15 m, 100 mm latime, 8 mm grosime – palet: 60 bucăți; 12 cutii a câte 5 bucăți

## WAKOL RS 5925 Banda perimetrală, 25 mm



**Domeniul de utilizare:**

Bandă perimetrală autoadezivă, cu elasticitate de durată, din polietilenă pentru șpăcluire și lucrări de nivelare în grosimi medii ale stratului, asigurarea distanței dintre margini în fața plăcilor de decuplare și substructuri din lemn aerisite în zona interioară.

**Depozitare:**

insensibil la îngheț

**Materie primă:**

Polietilenă

**Informații pentru comandă:**

592502 | 45797 – Rola 25 m, 25 mm latime, 5 mm grosime – palet: 240 bucăți; 12 cutii a câte 20 bucăți