

**Spachtelmassen  
(optional)**

Je nach zu verlegendem Oberbelag

**Knauf Fließestrich,  
Restfeuchte ≤ 1,0 CM%**

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich\*. Trockenzeit vor Weiterverarbeitung ca. 40-50 Minuten.

**Knauf Fließestrich,  
Restfeuchte ≤ 0,5 CM%**

WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt. Wartezeit vor Spachtelarbeiten 24h. Parkettklebungen und Textilverlegungen können nach ca. 4h begonnen werden.

**Knauf Fließestrich  
mit Fußbodenheizung,  
Restfeuchte ≤ 0,3 CM**WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt.  
WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch und MS 250 Parkettklebstoff, elastisch ohne Vorstrich**Vorarbeiten**

Nach Vorgabe anschleifen und saugen

**Untergrund**

Knauf Fließestriche

\*Klebung mit WAKOL Parkettklebstoffen MS 260, festelastisch, MS 250, elastisch, PU 200, PU 210, PU 225 direkt möglich innerhalb 24 Stunden. Bei Restfeuchtigkeiten über 0,5 CM% zweimaliger Auftrag nach Technischer Information von WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich. Vor Spachtelarbeiten innerhalb 24 Stunden zur Haftvermittlung nochmals vorstreichen mit WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat, 1:1 mit Wasser verdünnt.

Alle genannten WAKOL Materialien entsprechen EC1 bzw. EC1 R nach Eimcode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

25.11.2008