

## WAKOL Z 610 Avjämningsmassa, damm-reducerad



### Tillämpningsområde:

Dammreducerad, spänningsfri, cementbaserad avjämningsmassa för tjämning av ojämnheter i skiktjocklekar på 1-20 mm utspädd, på 10-30 mm utspädd, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Även för högre krav och passar för skiktjocklekar på minst 2 mm under parkett. Klarar tung belastning från 3 mm skiktjocklek. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Lämplig för direkt användning i kombination med ytbehandling. Kromatfattig enligt REACH.

### Blandningsförhållande:

cirka 6,0-6,25 l vatten + 25 kg Z 610

### Mängd:

cirka 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm skiktjocklek

### Härningstid:

kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningsklart upp till 5 mm efter 6 timmar, upp till 10 mm efter 12 timmar, upp till 20 mm efter 24 timmar, upp till 30 mm (utspädd) efter 24 timmar

### Brukstid:

cirka 20 minuter

### utspädd:

1-20 mm

### utspädd:

10-30 mm

### Förvaring:

förvaras torrt och svalt

### Basmaterial:

Specialcement

### CE-markningen:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

### Beställningsinformation:

508112 | 38417 – 25,0 kg – pall: 40 styck

## WAKOL Z 680 Objektspackel, damm-reducerad



### Tillämpningsområde:

Dammreducerad, cementbaserad avjämningsmassa för utjämnning av ojämnheter i skiktjocklekar på 1-10 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

### Blandningsförhållande:

cirka 6,0 l vatten + 25 kg Z 680

### Mängd:

cirka 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm skiktjocklek

### Härningstid:

kan beträdas efter 3 timmar, läggningsklart upp till 3 mm efter 24 timmar, upp till 5 mm efter 48 timmar, upp till 10 mm efter 72 timmar

### Brukstid:

cirka 25 minuter

### utspädd:

1-10 mm

### utspädd:

-

### Förvaring:

förvaras torrt och svalt

### Basmaterial:

Specialcement

### CE-markningen:

EN 13813:2002 CT-C25-F7

### Beställningsinformation:

506912 | 38419 – 25,0 kg – pall: 40 styck

## WAKOL EP 219 Golvmassebindemedel



### Tillämpningsområde:

Tvåkomponentsepoxihartsbindemedel i system med WAKOL S 25 Expanderande sand för tillverkning av epoxihartsgolvmasa för lagning och korrigerig av fel i golvbeläggningen, som mellanlager (nominell tjocklek på golvmassan minst 15 mm), som golvbeläggning på separerande skikt eller på isolerande skikt (nominell tjocklek på golvmassan minst 25 mm) inomhus.

### Blandningsförhållande:

3,2 kg WAKOL EP 219 med 25 kg WAKOL S 25

### Mängd:

cirka 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm skiktjocklek blandad golvmasa

### Härningstid:

kan beträdas efter 12 timmar, läggningsklar/överspacklingsbar efter cirka 24 timmar

### Brukstid:

cirka 60 minuter

### Förvaring:

förvaras torrt och svalt

### Basmaterial:

Epoxiharts

### CE-markningen:

EN 13813:2002 SR-B2,0

### Beställningsinformation:

3696/369702 | 45807 – 2,84 kg A + 0,36 kg B – pall: 90 styck

## WAKOL D 3110 Fixering för modulbeläggning



**Tillämpningsområde:**

Dispersionsfixering för läggning av modultextilgolvs, självhäftande PVC-designgolvs i dämpade vinylmattor utan upprepat återupptagande på absorberande och ej absorberande underlag. För antistatisk golvläggning kan du blanda WAKOL D 3110 med WAKOL DL 352 Koldispersion med blandningsförhållande 4,4:1.

**Applicering:**

WAKOL Primerroller eller velourroller

**Mängd:**

cirka 80-120 g/m<sup>2</sup> med roller

**Luftningstid:**

ca. 20 minuter på absorberande underlag, ca. 35 minuter på ej absorberande underlag

**Läggningstid:**

cirka 24 timmar

**Förvaring:**

ej under +5 °C, känslig för frost

**Basmaterial:**

Akrylatdispersion

**Beställningsinformation:**

311003 | 35887 – 11,0 kg – pall: 40 styck



## WAKOL DL 352 Koldispersion



**Tillämpningsområde:**

Koldispersion används tillsammans med WAKOL D 3110 Fixering för modulbeläggning för tillverkning av en antistatisk glibdroms för kompatibla mattplattor.

**Applicering:**

endast tillsammans med WAKOL D 3110

**Blandningsförhållande:**

4,4 delar WAKOL D 3110 + 1 del WAKOL DL 352

**Förvaring:**

ej under +5 °C, känslig för frost

**Basmaterial:**

Särskilt kol

**Beställningsinformation:**

450102 | 35644 – 5,0 kg – pall: 60 styck



## WAKOL D 965 Dispersion för fixering



**Tillämpningsområde:**

Fixeringsdispersion för läggning av mattplattor med bitumen/ fiberbaksida, PVC-baksida eller PURbaksida på absorberande och ej absorberande underlag.

**Applicering:**

WAKOL Primerroller eller velourroller

**Mängd:**

cirka 80-120 g/m<sup>2</sup>

**Luftningstid:**

cirka 15-45 minuter

**Läggningstid:**

cirka 24 timmar

**Förvaring:**

ej under +5 °C, känslig för frost

**Basmaterial:**

Konsthartsdispersion

**Beställningsinformation:**

310203 | 37061 – 10,0 kg – pall: 40 styck



## WAKOL RP 707 Objektisoleringsplatta, 7 mm



**Tillämpningsområde:**

Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

**Läggning:**

limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

**Mängd:**

beroende på rummets storlek

**Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):**

beroende på golv, upp till 14 dB i kombination med 10 mm parkett

**Förvaring:**

kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

**Basmaterial:**

polyesterfiberblandning

**Beställningsinformation:**

590977 | 45802 – 10 plattor för varje 100 x 60 cm, 7 mm tjocklek – pall: 100 styck; 10 lådor med 10 stycken



## WAKOL KB 182 Trapptejp, 240 mm



**Tillämpningsområde:**

Dubbelsidig tejp med trådförstärkning, för limning av formade trappsteg i gummi, golv med separat fastsatta stegosprofiler: gummigolv, homogena PVC-golv/dämpade vinylmattor, linoleum upp till 2,5 mm inomhus.

**Förvaring:**

ej känsligt för frost

**Basmaterial:**

Polyakrylat med trådbindning

**Beställningsinformation:**

595731 | 45800 – Rulle 50 m, 240 mm bred, 0,23 mm tjock



## WAKOL KB 189 Sockeltejp, 90 mm



**Tillämpningsområde:**

Dubbelsidig tejp med trådförstärkning, för limning av golvrensor av gummi, linoleum eller textilgolv, golv som dras upp en bit på väggen, förtillverkade hälkälssocklar i gummi eller linoleum eller mjuka lister för golvlistor (upp till 100 mm) inomhus.

**Förvaring:**

ej känsligt för frost

**Basmaterial:**

Polyakrylat med trådbindning

**Beställningsinformation:**

595721 | 45801 – Rulle 50 m, 90 mm bred, 0,38 mm tjock – pall: 300 styck; 60 lådor med 5 styck



## WAKOL RS 5950 Golvkantstejp, 100 mm



**Tillämpningsområde:**

Permanent elastisk golvmassekantremsa av polyeten med tejp för underlagsarbeten, WAKOL Z 560 Snabbeläggning, WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa eller golvmassor av WAKOL EP 219 Golvmassebindmedel med WAKOL S 25 Expanderande sand inomhus.

**Förvaring:**

ej känsligt för frost

**Basmaterial:**

Polyeten

**Beställningsinformation:**

595012 | 45799 – Rulle 15 m, 100 mm bred, 8 mm tjock – pall: 60 styck; 12 lådor med 5 stycken

## WAKOL RS 5925 Maskering, 25 mm



**Tillämpningsområde:**

Självhäftande, permanent elastisk kantremsa av polyeten för spacklings- och utjämningsarbeten med medelhög skiktjocklek, säkerställande av kantavståndet före isoleringsplattor och ventilerade underkonstruktioner i trä inomhus.

**Förvaring:**

ej känsligt för frost

**Basmaterial:**

Polyeten

**Beställningsinformation:**

592502 | 45797 – Rulle 25 m, 25 mm bred, 5 mm tjock – pall: 240 styck; 12 lådor med 20 stycken